

ЛАК МАТОВЫЙ ПУ С УФ- ФИЛЬТРАМИ

Двухкомпонентный смоляной лак из алифатического полиуретана, на основе воды, используется как средство упрочнения и защиты от пыли бетонных покрытий, а также как отделочное покрытие для поверхностей внутри зданий и снаружи.

Лак Кварцевый Цвет специально предназначен для отделочного покрытия настилов в целях получения матового облицовочного слоя и улучшения его устойчивости к пожелтению, возникающего в следствии воздействий УФ лучей.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Смешать компоненты, вливая компонент Б в тару, в которой находится компонент А.
 Перемешивать 5 минут с помощью миксера на низкой скорости.
 Дать смеси отстояться в течении 10 минут для устранения пены, образованной во время перемешивания.
 Наносить щёткой, роликом или распылителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУХИЕ ВЕЩЕСТВА	43% в общем объеме
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	4 часа. невидимый.
ВЯЗКОСТЬ	2,05 смесь Мерник Ford №4
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	Компонент А: 1,03 гр/см ³ Компонент Б: 1,16 гр/см ³ Смесь 1,05 гр/ см ³
ВРЕМЯ СУШКИ	на ощупь 4 часа Проходимость 24 часа 80 % Итого: 48 часов.

ВИД	Матовый
ЦВЕТ	Безцветный

РАСХОД	100 гр/м ²
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ	в зависимости от основания
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	7,7 А/Б
ТАРА	2,65 кг (4 л)+0,35 кг.(1л.)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Защищать тару от замерзания и воздействия высоких температур.