

Eurotaff 530 Barniz Transparente.

BARNIZ PUA CON FILTROS UV

Barniz transparente híbrido de 2 componentes poliurea –poliuretano y resinas acrílicas en base disolvente para el tratamiento endurecedor y antipolvo de pavimentos de hormigón y como capa de acabado de revestimientos en superficies interiores y exteriores.

Barniz especialmente indicado como capa de acabado de los pavimentos Cuarzo Color para conseguir un acabado brillante y mejorar la resistencia al amarilleamiento por efecto de los rayos UV.

MODO DE EMPLEO.

Mezclar los componentes, vertiendo el componente isocionato en el envase del componente polioli.

Disolvente a utilizar Xileno.

Homogeneizar mediante un agitador de baja velocidad durante 50 segundos.

Dejar reposar la mezcla un mínimo de 10 minutos para facilitar la eliminación de la espuma creada en la mezcla.

Aplicar a brocha, rodillo, llana dentada, goma o pistola tal como se suministra el producto.

DATOS TÉCNICOS

SOLIDOS	75 % en peso
POT LIFE	4 horas. NO VISIBLE
VISCOSIDAD	2,05 Mezcla Copa Ford nº 4
PESO ESPECIFICO	Comp. a.: 1,03 gr/cc Comp. b.: 1,16 gr/cc Mezcla: 1,05 gr/cc
SECADO	Tacto 4 horas Tráfico: 24 horas 80% Total: 48 horas

ASPECTO	brillo
COLOR	Incoloro

CONSUMO	100 gr/m ²
TEMP. APLICACIÓN	Dependiendo del soporte.
RELACION DE MEZCLA EN PESO	5,4/1
ENVASADO	5,540kg polioli 0,960 kilos isocionato

CONSERVACIÓN

** Proteger los envases de las heladas y las altas temperaturas. **