

Eurotaff Epoxi 700

DESCRIPCION

Eurotaff EP 700

Imprimación transparente epoxi poliamida con disolvente de dos componentes.

USO RECOMENDADO

Sellado y consolidación de superficies horizontales y verticales interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón estructural, paredes, pilares, etc. en aparcamientos, puentes, muros prefabricados, exteriores de depósitos, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Producto con disolvente
- Fija y endurece el soporte
- Capa de fijación y anclaje para sistemas epoxi o poliuretano **EUROTAFF** Incrementa la resistencia a la abrasión y desgaste del hormigón
- Rápida puesta en servicio

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Volumen sólidos:	35 +/- 2%
Rendimiento:	8 m ² / litro
Peso específico:	0,900 +/- 0,020 Kilos / Litro
Secado al tacto:	3 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Punto inflamación:	26° C
COV's:	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 514 g/l (550 g/l máximo a partir 01.01.2007).

APLICACIÓN

Catalizador:	CATALIZADOR EUROTAFF EP 700
Relación mezcla:	B: 76 – C: 24, en peso.
Vida de la mezcla:	6 horas a 20° C
Método:	Rodillo, brocha
Dilución:	0 – 20% según absorción del soporte
Diluyente y limpieza:	DISOLVENTE EPOXI
Intervalo de repintado:	Mínimo: 24 horas a 20° C Máximo: 30 días a 20° C

Eurotaff Epoxi 700

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

EUROTAFF EP 700

Y ESQUEMA RECOMENDADO

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN:

Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de **EUROTAFF EP 700**. Dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema **EUROTAFF EP** recomendado.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con **EUROTAFF EP 300** aplicada con brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con un mortero preparado con **EUROTAFF EP 730** mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6 – 8 horas a 20° C.

Sellado: Aplicar una capa de **EUROTAFF EP 700**. Dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema **EUROTAFF EP** recomendado.

OBSERVACIONES

Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.

Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Puede utilizarse como sellador para fibrocemento o fibroasbesto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. Para la exposición exterior es recomendable aplicar una membrana impermeabilizante adicional.

Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones debe ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura líquida con la piel y os ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de protección personal.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 y 4 litros.