

Eurotaff Inject AR 525.

EUROTAFF INJECT AR 525 RESINAS AQUA REACTIVAS

FICHA TECNICA

EUROTAFF INJECT 525 +`CATL. 525
Bi-Componente, rápida para inyección.

Descripción

EUROTAFF INJECT AR 525 +`AR CATL. 525 es un sistema bi-componente de inyección de resinas de poliuretano hidrofóbico a base de MDI (componente B) en combinación con poliéter poliol (componente A). El sistema sólo reacciona al entrar en contacto con agua, formando una espuma de poliuretano hidrofóbica rígida., con gran consistencia y buena resistencia a un amplio espectro de químicos agresivos,. Permite atajar grandes vías de agua.

Datos técnicos:

EUROTAFF INJECT AR 525 componente A	
Apariencia	Oscuro
Densidad (kg/Lt)	1,02
Relación de mezcla A+B peso	1:1
EUROTAFF INJECT AR 525 componente B	
Apariencia	Liq. Marrón
Densidad	1,23.
Relación de mezcla A+B peso	1:1
Ratio de mezcla 1: 1	
Color	Marrón
Densidad	1,1
Proporción de mezcla	1:1
Curado final	1 día
Migración final	10 días
Viscosidad	280-320 cps
Expansión	Up 20 times
R. compresión (confinada)	80 N/mm ² .
R. compresión (espumación libre)	2 N/mm ² .

Tiempos de reacción (1:1)	15 °C	25 °C
Reacción inicial	50"	30"
Formación de espuma	120"	90"
Curado final	180"	150"



Presentación, almacenaje, manipulación y transporte.

Envases predosificados

Consultar la hoja de seguridad del producto previamente a su aplicación