

Eurotaff Morter Forespan

Mortero de resinas vinílicas , de altas prestaciones, rápido secado, y gran dureza. Especial para aplicaciones sobre poliestireno expandido o corcho blanco.

Eurotaff Morter.

Ventajas

- Aplicación manual o proyectado
- Buena Resistencia química
- Permite proyectarlo en vertical
- Impermeable y permeable al vapor de agua
- Puede ser aplicado en temperaturas desde 8⁰ C a 40⁰ C

Aplicaciones

- Revestimiento de figuras de poliestireno
- Reparación de coqueas del hormigón
- Nivelar y arreglar peldaños y escaleras
- Muy buen comportamiento en el exterior
- Se puede colorear
- Barrera de vapor para sistemas de impermeabilización

DATOS TÉCNICOS:

Características	
Relación de mezcla	5, ½ litros de agua cada 25 kg
Densidad	Aprox. 1,4 kg / litro
Densidad de mortero en fresco	Aprox. 1,9 kg /litro
Rendimiento	Aprox. 1,6 kg polvo por mm y m2
Tiempo de trabajabilidad 20 ⁰ C	Aprox 1/4 de hora
Transitable	ASTM C1004
Tensile strength	Aprox. de 1 hora
Revestible a 20 ⁰ C	Aprox. 1 hora
Resistencia a la compresión tras 1 día	25 N / mm2
Resistencia a la compresión tras 7 días	35 N / mm2
Resistencia a la compresión tras 28 días	40 N / mm2
Resistencia a la flexotracción tras 1 día	5 N / mm2
Resistencia a la flexotracción tras 7 días	8 N / mm2
Dureza Brinell tras 1 día	40 N / mm2
Dureza Brinell tras 7 días	45 N / mm2
Dureza Brinell tras 28 días	50 N / mm2

Eurotaff Morter Forespan

Instrucciones para su aplicación.

Preparación de superficies.

Toda la superficie debe estar limpia y en buenas condiciones, de estar libre de grasa, aceite, suciedad, ya que de lo contrario interferirá en una buena adhesión a la superficie a tratar.

Poliestireno.

Aplicar una capa de nuestra imprimación Eurotaff primer Forepán en un espesor de unas 500 micras.

Proyectar manualmente, o con pistola de cono, sílice en un espesor como mínimo de 1 mm.

Aplicar Eurotaff Morter forespan.

Si queremos espesores importantes, tendremos que repetir la operación varias veces.



Precauciones.

Contiene cemento, reacción alcalina, por lo tanto proteger la piel y los ojos. En caso de contacto enjuagarse bien con agua. En caso de contacto con los ojos consultar también al médico. Una vez seco no tiene afectaciones fisiológicas, ni ecológicas

Almacenaje

Eurotaff Morter Forespán tiene una vida de 12 meses almacenado en condiciones óptimas con temperaturas entre +10 C and +30 C en sus envases originales, una vez abierto tratar de que no se almacene en lugares húmedos, cerrar bien el envase, una vez usado.

Envases:

•
•

15 kg
Coloreable

Soporte Técnico

Eurotaff ofrece un soporte técnico a todos sus clientes en cualquier parte del mundo, este soporte puede ser telemático o en persona, si la necesidad lo requiere..